



# Scheda tecnica K-102

Rev. 06/2015

## Hydro Quarz

### 1. Denominazione del prodotto

**Hydro Quarz:** Idropittura lavabile al quarzo a base di resine vinilversatatiche e pigmenti fotoresistenti, idonea per finiture murali.

### 2. Caratteristiche

Dotata di buona lavabilità e facilità di applicazione, lascia ottimamente traspirare il muro, offrendo un'eccezionale resistenza alle intemperie.

Indurimento per evaporazione dell'acqua e coalizione del polimero.

Peso specifico: 1,57 gr/ml. Volume dei solidi: 43%

Infiammabilità: superiore ai 114 °C, massima resistenza alla temperatura di 60 °C.

Temperatura ambiente: Tra i 5 °C e i 40 °C. Temperatura del supporto: Maggiore ai 10 °C

Tempi di essiccazione:

	10 °C	20 °C	30 °C
Secco al tatto:	3 ore	1 ora	mezz'ora
Secco in profondità:	8 ore	4-5 ore	2 ore

Tempi per la sovraverniciatura:

	10 °C	20 °C	30 °C
Minimo:	8 ore	4 ore	3 ore
Massimo:	Illimitato in assenza di contaminanti.		

Durata in magazzino: 2 anni in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C).

### 3. Tinte e compatibilità

Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico.

### 4. Applicazione

**Hydro Quarz** offre un eccellente impiego per l'esterno.

Per la verniciatura all'esterno ed all'interno di opere murarie, prefabbricati in cemento armato, gesso mattoni a vista ecc.. Il quarzo oltre ad esaltarne le caratteristiche di resistenza, permette di applicare spessori superiori alle normali lavabili e quindi mascherare le eventuali imperfezioni del supporto.

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola, per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio, per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate.

<b>Resa media:</b>	8,6 m <sup>2</sup> /l (in due mani)
<b>Diluizione:</b>	Prima mano: 30%
	Seconda mano: 30% max

## 5. Confezioni e stoccaggio

**Hydro Quarz** è fornito in contenitori di polietilene da 14 litri specificatamente etichettati. Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni originali ben chiuse.