



Scheda tecnica K-109

Rev. 06/2015

Idropittura coprente

1. Denominazione del prodotto

Idropittura coprente: Pittura idrodiluibile opaca, buona traspirabilità ed idonea per l'interno.

2. Caratteristiche

Idropittura a base di resina vinilversatica, traspirabile ad alta copertura, dotato di buona pennellabilità, copertura, e resistenza all'abrasione a secco.

Indurimento per evaporazione dell'acqua e coalizione del polimero.

Peso specifico: 1,7 gr/ml. Volume dei solidi: 33%

Infiammabilità: superiore ai 114 °C, massima resistenza alla temperatura di 60 °C.

Temperatura ambiente: Tra i 5 °C e i 40 °C. Temperatura del supporto: Maggiore ai 10 °C

Tempi di essiccazione:

	10 °C	20 °C	30 °C
--	-------	-------	-------

Secco al tatto:	3 ore	1 ora	mezz'ora
-----------------	-------	-------	----------

Secco in profondità:	8 ore	4-5 ore	2 ore
----------------------	-------	---------	-------

Tempi per la sverniciatura:

	10 °C	20 °C	30 °C
--	-------	-------	-------

Minimo:	8 ore	4 ore	3 ore
---------	-------	-------	-------

Massimo: Illimitato in assenza di contaminanti.

Durata in magazzino: 2 anni in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C).

3. Tinte e compatibilità

Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico.

4. Applicazione

Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, cartongesso e vecchie pitture.

Miscelare il prodotto prima dell'uso e diluire al 30% con acqua.

Applicabile con pennello, rullo e a spruzzo. Per applicazione a pennello, utilizzare pennelli in nylon o in setola pura. Per rullo, utilizzare rulli a pelo medio.

Sulle superfici nuove, assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, e trattare la superficie con idonei risananti nel caso siano presenti muffe. Applicare il fissativo acrilico.

Sulle superfici precedentemente pitturate, le pitture in fase di distacco vanno eliminate, pitture a base di tempera e di calce vanno asportate mediante lavaggio e spazzolatura.

Resa media:	8,6 m ² /l (in due mani)
Diluizione:	Prima mano: 30%
	Seconda mano: 40% Max

5. Confezioni e stoccaggio

Idropittura coprente è fornito in contenitori di polietilene da 14 litri specificatamente etichettati.

Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni originali ben chiuse.