



Scheda tecnica K-110

Rev. 07/2015

ReSanamuro

1. Denominazione del prodotto

ReSanamuro: Pittura traspirante bianchissima risanante per interni, con elevata copertura ed antimuffa per prevenire la comparsa di muffe e batteri sulle superfici.

2. Caratteristiche

Idropittura a base di resina vinilversatica, antimuffa.

Indurimento per evaporazione dell'acqua e coalizione del polimero.

Peso specifico: 1,6 gr/ml.

Temperatura ambiente: Tra i 5 °C e i 40 °C. Temperatura del supporto: Maggiore ai 10 °C

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|----------|
| Tempi di essiccazione: | 10 °C | 20 °C | 30 °C |
| Secco al tatto: | 3 ore | 1 ora | mezz'ora |
| Secco in profondità: | 8 ore | 4-5 ore | 2 ore |
| Tempi per la sverniciatura: | 10 °C | 20 °C | 30 °C |
| Minimo: | 8 ore | 4 ore | 3 ore |
| Massimo: | Illimitato in assenza di contaminanti. | | |

Durata in magazzino: 2 anni in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C).

3. Tinte e compatibilità

Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico.

4. Applicazione

Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, cartongesso e vecchie pitture.

Miscelare il prodotto prima dell'uso e diluire al 30% con acqua.

Applicabile con pennello, rullo e a spruzzo. Per applicazione a pennello, utilizzare pennelli in nylon o in setola pura. Per rullo, utilizzare rulli a pelo medio.

Sulle superfici nuove, assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, e trattare la superficie con idonei risananti nel caso siano presenti muffe. Applicare il fissativo acrilico.

Sulle superfici precedentemente pitturate, le pitture in fase di distacco vanno eliminate, pitture a base di tempera e di calce vanno asportate mediante lavaggio e spazzolatura.

| | |
|--------------------|--|
| Resa media: | 8-9 m ² /l (in due mani) per supporti lisci a medio assorbimento. |
| Diluizione: | Prima mano: 30% |
| | Seconda mano: 30% Max |

5. Confezioni e stoccaggio

ReSanamuro è fornito in contenitori di polietilene da 14 litri specificatamente etichettati. Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni originali ben chiuse.