



# Scheda tecnica K-103

Rev. 04/2017

## SpatolArte

### 1. Denominazione del prodotto

#### **SpatolArte:**

Rivestimento quarzo elastico per esterni ed interni a base di resine acriliche termoplastiche, fibre naturali, marmo granulare, che conferiscono al prodotto dopo completa essiccazione una elasticità permanente, impermeabilità alle intemperie ed agli agenti atmosferici, ed inattaccabilità da muffe e licheni. Pur lasciando traspirare la muratura è un materiale idrorepellente ed impermeabile.

### 2. Caratteristiche

Viene impiegato quando si vuole un rivestimento di elevata resistenza ed elasticità con l'aspetto a buona. Le sue caratteristiche presentano una particolare resistenza alle micro-macro cavillature, un elevato grado di tenuta agli agenti climatici ed atmosferici, una particolare resistenza agli urti. L'aggiunta di efficacissimi sali antimuffa ed antialghe rende il rivestimento inattaccabile dai vari microrganismi.

Punto di infiammabilità: >114°C (Componente A)

Indurimento per evaporazione dell'acqua e coalizione del polimero.

Peso specifico: 1,38 gr/ml. Volume dei solidi: 51%

Temperatura ambiente: Tra i 5 °C e i 40 °C. Temperatura del supporto: Maggiore ai 10 °C

Tempi di essiccazione:

	10 °C	20 °C	30 °C
--	-------	-------	-------

Secco al tatto:	24 ore	6 ore	1 ora
-----------------	--------	-------	-------

Secco in profondità:	24 ore	8 ore	2 ore
----------------------	--------	-------	-------

Tempi per la sovraverniciatura:

	10 °C	20 °C	30 °C
--	-------	-------	-------

Minimo:	24 ore	8 ore	3 ore
---------	--------	-------	-------

Massimo: Illimitato in assenza di contaminanti.

Durata in magazzino: 1 anno in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C).

### 3. Tinte e compatibilità

Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico.

### 4. Applicazione

**SpatolArte** offre un eccellente impiego per l'esterno.

## 5. PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Nuove: rimuovere tracce di sporco e di efflorescenze e primerizzare con il nostro Sottofondo;  
Vecchie: Assicurarsi che l'intonaco vecchio sia ben aderente e nel caso di crepe trattare il supporto con un fondo elastico fibrato.

<b>Resa media:</b>	2,5 kg/mq
<b>Diluizione:</b>	-
	-

## 6. Confezioni e stoccaggio

**SpatolArte** è fornito in contenitori di polietilene da 24 kilogrammi specificatamente etichettati.

Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni originali ben chiuse.